

DE

AT

CH

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Systemkomponente, die mit wasserbasierten Siegeln sowie bestimmten Parkettversiegelungen kombiniert werden kann, wie in den jeweiligen Anwendungsbereichen angegeben. Sie erhöht die Rutschfestigkeit und erzeugt eine leichte Oberflächentextur, die die Rutschhemmung des Bodens merklich steigert. Anwendung in der Endschicht bei der Applikation des Lacksystems.

Eigenschaften:

- Flüssigpräparat für einfache Anwendung
- Effektives Ergebnis
- Geprüft nach DIN 51130, Rutschklasse R10 (PU Siegel / PU Anticolor Seidenmatt / Extramatt / PU NEO)
- In Kombination mit diesem Add getestet nach BS 7976-2, entspricht den Richtlinien für Rutschunfälle unter trockenen Bedingungen und bei Wassereinwirkung, wie von der UK Slip Resistance Group empfohlen
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt gemäß AgBB-Richtlinien, abZ-Nr. Z-157.20-69 (Deutschland)

Hinweis: Die Eignung für spezielle Sicherheitsbeläge, schwimmende Beläge, stärker strukturierte Oberflächen und Noppenböden ist objektspezifisch zu prüfen.

2. ANWENDUNG

- **Vorbereitung:** Gut aufschütteln.
- **Mischungsverhältnis:** 10:1. VARIOHold sorgfältig und gleichmäßig mit dem Stammlack vermischen. Anschließend die zum Stammlack passende Menge Vernetzer hinzufügen.
- **Verarbeitung:** Entsprechend den Vorgaben für das jeweilige Lacksystem anwenden.

Hinweise:

- Eine Verwendung in unteren Lackschichten beeinträchtigt nicht die Funktionsfähigkeit der Versiegelung, ist jedoch nicht wirksam.
- Ausreichend Lack anmischen, um eine Schicht vollflächig aufzubringen. Nachmischen kann zu sichtbaren Qualitätsunterschieden führen.

3. VERBRAUCH

- **Mischung:** 50 ml/m² (20 m²/l)
- **Empfohlene Lackauflage:** 50 ml/m² bei einem Mischungsverhältnis von 5 ml/m² (Reichweite: 100 m²/0,5 l)

Abweichende Auflagen sind möglich, entsprechen jedoch nicht den Vorgaben des Prüfberichts für die Rutschhemmungsklasse.

4. TROCKENZEIT

Wie für das Stammsystem beschrieben.

5. LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

- **Mindesthaltbarkeit:** Im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum 24 Monate. Herstellungsdatum beachten.

6. TECHNISCHE DATEN

- **Inhaltsstoffe:** Wasser, Polyacrylat, Glycolether, Kieselsäuren, Wachse, Additive, Konservierungsmittel
- **Sicherheit:**
 - ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
 - CLP/GHS: Keine Kennzeichnungspflicht, UFI: 0CJ0-E067-D00Y-FUT5

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt. Bei der Verwendung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen.

7. QUERVERWEISE

Unsere aktuellen Veröffentlichungen sind Bestandteil dieses Merkblatts:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Gerriets Oberflächenprodukten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.gerriets.com.

Gerriets GmbH

Deutschland

Kontakt: info@gerriets.com

www.gerriets.com

Diese anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Schäden bei ordnungsgemäßer Anwendung gemäß den Anweisungen sind nicht zu erwarten. Die Verwendung erfolgt jedoch auf eigene Verantwortung und erfordert eine eigenständige Prüfung der Eignung des Produkts für den jeweiligen Einsatzzweck. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und können nicht als Grundlage für Haftungsansprüche herangezogen werden.

FR

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Composant système, qui peut être combiné avec des vernis à base d'eau Gerriets, ainsi qu'avec des vernis pour parquets spécifiques, comme indiqué dans les domaines d'application respectifs.

Améliore l'adhérence au sol et crée une texture de surface légère, augmentant considérablement l'antidérapance du sol. À utiliser dans la couche finale lors de l'application du système de vernis.

Caractéristiques :

- Préparation liquide pour une application simplifiée
- Résultat efficace
- Testé selon DIN 51130, classe de glissance R10 (VARIOMaxColour/ VARIOSeal Satiné / Extra-mat)
- En combinaison avec cet additif, testé selon BS 7976-2, répond aux directives pour prévenir les accidents de glissade en conditions sèches et humides, recommandées par le UK Slip Resistance Group
- Produit de construction testé pour les émissions, conformément aux directives AgBB, abZ-Nr. Z-157.20-69 (Allemagne)

Remarque : La compatibilité avec des sols de sécurité spécifiques, des revêtements flottants, des surfaces très structurées et des sols à relief doit être vérifiée en fonction de chaque projet.

2. APPLICATION

- **Préparation :** Bien agiter.
- **Proportion de mélange :** 10:1. Mélanger soigneusement et uniformément VARIOHold avec le vernis de base. Ajouter ensuite la quantité appropriée de durcisseur pour le vernis de base.
- **Application :** Suivre les instructions de traitement pour le système de vernis correspondant.

Remarques :

- Une utilisation dans les couches inférieures du vernis n'affecte pas la fonctionnalité du revêtement, mais ne sera pas efficace.
- Préparer suffisamment de vernis pour couvrir la surface en une couche complète. Un mélange supplémentaire peut entraîner des variations de qualité visibles.

3. CONSOMMATION

- **Mélange :** 50 ml/m² (20 m²/l)
- **Application recommandée :** 50 ml/m² avec un rapport de mélange de 5 ml/m² (Portée : 100 m²/0,5 l)

Des applications différentes sont possibles, mais ne respectent pas les exigences du rapport de glissance.

4. TEMPS DE SÉCHAGE

Comme décrit pour le système de base.

5. STOCKAGE

Protéger du gel. Conserver au frais et au sec, hors de la portée des enfants.

- **Durée de conservation :** 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert à compter de la date de fabrication. Respecter la date de fabrication indiquée.

6. DONNÉES TECHNIQUES

- **Sécurité :**
 - ADR/RID : Non classé comme marchandise dangereuse pour le transport
 - CLP/GHS : Pas d'étiquetage requis, UFI : 0CJ0-E067-D00Y-FUT5

Pour plus d'informations sur la manipulation sûre, consultez la fiche de sécurité. Même avec des produits faibles en substances nocives, prenez les précautions habituelles. Tenir hors de portée des enfants. Les contenants vides peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou recyclés.

7. RÉFÉRENCES CROISÉES

Nos publications actuelles font partie de cette fiche :

- Conseils généraux pour l'utilisation des produits de surface Gerriets.
- Fiche de sécurité disponible sur demande.

Pour plus d'informations, consultez notre site Web : www.gerriets.com.

Gerriets GmbH

Allemagne
Contact : info@gerriets.com
www.gerriets.com

Cette assistance technique est fournie selon notre meilleur savoir et les dernières avancées techniques. Aucun dommage n'est prévu en suivant les instructions d'application. L'utilisation reste cependant sous votre propre responsabilité et nécessite une vérification préalable de la pertinence du produit pour chaque application spécifique. Nos conseils sont donc donnés à titre indicatif et ne peuvent être invoqués comme base de responsabilité.

GB

1. PRODUCT DESCRIPTION

System component compatible with Gerriets water-based seals and specific parquet seals as indicated in the respective application areas. Enhances slip resistance by creating a light surface texture, significantly increasing floor traction. To be applied as the final layer in the coating system application.

Features:

- Liquid preparation for simplified application
- Effective result
- Tested according to DIN 51130, slip resistance class R10 (VARIOSeal / VARIOColour Satin Matte / Extra Matte)
- When used with this additive, tested according to BS 7976-2, meeting the UK Slip Resistance Group's recommendations for slip accident prevention under dry and wet conditions
- Emission-tested construction product according to AgBB guidelines, abZ-No. Z-157.20-69 (Germany)

Note: Suitability for specific safety floorings, floating floors, highly textured surfaces, and raised nodules should be checked based on individual project requirements.

2. APPLICATION

- **Preparation:** Shake well.
- **Mixing ratio:** 10:1. Carefully and evenly mix VARIOHold with the base coat. Then add the appropriate amount of hardener for the base coat.
- **Application:** Follow the application instructions for the respective coating system.

Notes:

- Using in lower layers does not affect the seal's functionality but will not be effective.
- Prepare enough coating to apply a complete layer over the surface. Additional mixing may result in visible quality variations.

3. CONSUMPTION

- **Mixture:** 50 ml/m² (20 m²/l)
- **Recommended coating:** 50 ml/m² with a mixing ratio of 5 ml/m² (Coverage: 100 m²/0.5 l)

Deviations are possible but do not meet slip resistance report requirements.

4. DRYING TIME

As described for the base system.

5. STORAGE

Protect from frost. Store in a cool, dry place, out of reach of children.

- **Shelf life:** 24 months in unopened original packaging from the manufacturing date. Observe the marked manufacturing date.

6. TECHNICAL DATA

- **Ingredients:** Water, Polyacrylate, Glycol Ether, Silica, Waxes, Additives, Preservatives
- **Safety:**
 - ADR/RID: Not classified as dangerous goods for transport
 - CLP/GHS: No labeling required, UFI: 0CJ0-E067-D00Y-FUT5

For more information on safe handling, refer to the safety data sheet. Even with low-emission products, take usual precautions. Keep out of children's reach. Empty containers can be disposed of as household waste or recycled.

7. CROSS REFERENCES

Our current publications are part of this data sheet:

- General instructions for using Gerriets surface products.
- Safety data sheet available on request.

For more information, visit our website: www.gerriets.com.

Gerriets GmbH

Germany
Contact: info@gerriets.com
www.gerriets.com

This technical advice is provided to the best of our knowledge and the latest technological standards. No damage is expected when used as directed. However, usage is at your own responsibility and requires a prior check of the product's suitability for each specific application. Our advice is therefore non-binding and cannot be invoked as a basis for liability.